

Technický list

FM350

PERFECT FOAM PRO

Univerzálna pena PRO Perfect

06-02-2024 / V 1

Opis

Nízkoexpanzná jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom neobsahujúcim freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.



Prednosti produktu

- aplikácia od -10 °C do +35 °C
- minimálna postexpánzia
- excelentná príľnavosť na väčšinu stavebných podkladov
- rezateľná po 45 minútach

Zamýšľané použitie

FM350 Perfekt je celoročná nízkoexpanzná polyuretánová pena s vysokou výdatnosťou a minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Pena je ideálna na utesnenie pripájajúcej špáry okien a dverí a utesnenie špár, otvorov a prestupov. Služí ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodná na lepenie. Pena FM350 je spracovateľná už od -10 °C.

Balenie

Plechová dóza 880 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Balenie: 12 ks v kartóne

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	-10 °C až +35 °C
Rezateľnosť (min)	45 min.
Tepelná odolnosť	-40 °C až +90 °C
Limity teploty nádoby	+5 °C až +30 °C +20 °C - optimálna teplota
Doba zaťaženia	cca 24 hod.
Postexpánzia	max. 50% (nevlhčený podklad)
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	24 mesiacov
Teplota skladovania	v chlade (nie v mraze), suchu a vo zvislej polohe
Nelepivosť	10 min
Tepelná vodivosť	0,036 W/m.K

Technický list

FM350

PERFECT FOAM PRO

Technická špecifikácia

Objemová hustota

DIN 52 612

15–25 kg/m³

Príprava

Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy

Aplikácia

Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Pri aplikácii je potrebné držať dózu neustále dnom nahor

Pokiaľ je okolitá teplota nad +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite

Tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikačnej pištoľi

Penu dávajte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem

Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie peny nevlhčite

Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

Čistenie nástrojov

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič.

Oznámenie

Peny používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť okolité plochy. Nevytvrdnutú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri transporte dóz s penou vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe. Ďalšie informácie nájdete na etikete a v bezpečnostnom liste.


Technický list

FM350 PERFECT FOAM PRO

Aplikačné obrázky



1.



2.

Certifikácia



Tremco CPG s.r.o. -
organizačná zložka
965 01 Vieska 536
Slovakia
+421 45 6722 460