

Ortolan Extra 791

Separáčna pasta bez obsahu rozpúšťadiel na hladké debnenia



VLASTNOSTI VÝROBKU

- Pastový debniaci vosk,
- dobre biologicky odbúrateľný,
- vytvorí separačný filmový povlak odolný proti vplyvom počasia,
- veľmi dobrý separačný účinok,
- odolný proti mrazu,
- neobsahuje rozpúšťadlá,
- slabý zápach,
- pripravený na použitie,
- trieda ohrozenia vody: trieda 1,
- stupeň kvality 3 podľa kritériového matrixu DGNB (Nemecká spoločnosť pre trvalo udržateľné stavanie) ENV 1.2 "Riziká pre lokálne životné prostredie".

OBLASTI POUŽITIA

- Na hladké debnenie, napr. z ocele, plastu a na drevené debnenie zušľachtené prísadou plastu,
- špeciálne na tvarovanie detailov v oblasti prefabrikátov,
- mimoriadne náročné, rovnomerné povrchy pohľadového betónu,
- na zapečatenie nových drevených debnení proti vytekaniu xylózy.

POKYNY KU SPRACOVANIU

Všeobecne: Ortolan Extra 791 je separáčna pasta bez obsahu minerálnych olejov na hladké debnenia.

Aplikácia separačného prostriedku: Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu separačných prostriedkov Ortolan“.

Spracovanie: Ortolan Extra 791 sa nanáša na čisté a suché debnenie plastovou špongiou, mäkkou handrou alebo pri väčších plochách gumenou stierkou, rovnomerne a v tenkej vrstve.

Ortolan Extra 791 je odolná proti mrazu. Pri nízkych teplotách bude materiál pevnejší. Zohriatím možno debniacu pastu nastaviť na mäkšiu konzistenciu, čo uľahčí nanášanie pri nízkych teplotách.

Ortolan Extra 791 vytvorí okamžite vodovzdorný povlak. Betón možno plniť okamžite.

Ostatné upozornenia: Bezpodmienečne dodržujte, prosím, pokyny uvedené v našich „Všeobecných pokynoch ku spracovaniu separačných prostriedkov Ortolan“ a v Kartách bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	g/cm ³	cca. 0,8	
Spotreba	g/m ²	cca. 15 - 30	podľa podkladu a použitia
Bod vzplanutia	°C	> 130	
Trieda ohrozenia vodných zdrojov		WGK 1	slabé ohrozenie vodných zdrojov

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej vlhkosti vzduchu 50%.

Báza	vosk na báze parafínu
Skupenstvo	pasta
Farba	žltá
Dodávka	11 kg vedro (paleta 24 vedier x 11 kg)
Vnútropodniková kontrola výroby	DIN/STN EN ISO 9001
Skladovanie	Pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí, v nenačatom originálnom balení, možnosť skladovania 12 mesiacov.

Nakladanie s obalovým odpadom Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v informačnom liste "Spätne prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi Vám ho zašleme na požiadanie.

Bezpečnostné upozornenia

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: BTM10

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2100004991]