

## BOTAMENT® BD

### Butylová izolační páska

BOTAMENT® BD je samolepicí butylová izolační páska z lící strany kaširovaná textilním roumem vhodná k izolování napojovacích a koutových spár, dále odpadních vpustí ve vnitřním i vnějším prostředí.

#### Vlastnosti

- ❖ flexibilní
- ❖ vysoce odolná proti přetržení
- ❖ samolepicí
- ❖ samosvařující
- ❖ vysoká přilnavost na téměř všechny podklady

#### Oblasti použití

- ❖ izolování napojovacích a koutových spár, dále odpadních vpustí
- ❖ připojovací páska do prostor s mírnou zátěží netlakovou vodou, jako např. privátní koupelny, balkóny a terasy
- ❖ pro napojení, či zakončení izolační vrstvy ze živých samolepicích pásů BOTAMENT® KSK

Dále je páska BOTAMENT® BD vhodná pro překrytí spár před vylíváním samonivelačních hmot aby se zabránilo jejich protečení do stavebních konstrukcí a tím vzniku zvukových mostů.

#### Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic

#### Zpracování

- ❖ sejmut ochrannou fólii z butylové izolační pásky BOTAMENT® BD a bez předpětí přilepit silným tlakem na podklad
- ❖ následně se provede překrytí pásky BOTAMENT® BD izolační stěrkovou hmotou

Při použití do tekutých izolačních hmot se páska BOTAMENT® BD zásadně lepí na podklad před samotným nanášením izolačních hmot a následně se překrývá první i druhou prováděnou vrstvou.

#### Technická data

Materiálová základna	butyl – kaučuk na polypropylénovém rounu
Barva	šedá
Balení	10 m – role (2 kusy v kartonu)
Skladování	V chladu a suchu.
Skladovatelnost	24 měsíců
Tloušťka	~ 0,85 mm
Šířka	100 mm
Plošná hmotnost	~ 72 g/m
Tepelná odolnost	až + 60°C

#### Důležitá upozornění

BOTAMENT® BD je úředně přezkoušen v systémové skladbě s reaktivní izolační hmotou BOTAMENT® RA 170. Produkt není vhodný pro použití do oblastí vystavených tlakové vodě a dlouhodobě pod vodní hladinou.

Před aplikací provést zkoušku přilnavosti na daný podklad.

Pásku BOTAMENT® BD chránit před působením UV- záření a mechanických vlivů.

**Poznámka:** Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1607. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)  
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák